

MANUAL DE APLICAÇÃO - FITA EFFISUS BOND FT

Preparação de Superfícies


1



As superfícies deverão estar secas e isentas de partículas soltas. Limpar e desengordurar todas as superfícies com o Líquido de Limpeza Effisus Setup PR. Não é permitida a colagem em superfícies geladas.

Aplicação do Primário

2



Aplicar o Primário Effisus Coat SP em todas as superfícies sobre as quais irá colar a Fita Effisus Bond FT, com a escova fornecida, tendo o cuidado de espalhar devidamente o primário antes de este secar. Deixar que o primário seque completamente (ao toque não deverá haver transferência de material). A secagem demora em média 20 minutos. Nota: Para temperaturas inferiores a 5°C ter especial cuidado de forma a eliminar a possibilidade de ocorrência de condensações à superfície do primário.

Colagem


3



Após a secagem do primário, aplicar de imediato a Fita Effisus Bond FT, retirando gradualmente a película protectora da fita e colando. Pressionar e moldar a fita com a mão na forma e posição pretendidas. Pressionar firmemente com um rolo de silicone (com 5.08cm de largura).

Selagem Perimetral

4



Selar todas as extremidades com o Selante Effisus Block JP.