

MANUAL DE APLICAÇÃO À FITA EFFISUS BOND SF

Preparação das Superfícies


1



As superfícies deverão estar secas. Limpar e desengordurar todas as superfícies lisas com o Líquido de Limpeza Effisus Setup EC. Em superfícies porosas, como betão, retirar todas as partículas soltas e aplicar o Primário Effisus Coat EP. Deixar o Primário secar. Não é permitida a colagem em superfícies geladas.

Colagem


2



As superfícies de colagem deverão ter um mínimo de 5cm para cada lado da junta a selar. Aplicar a Fita Effisus Bond SF sobre a área a selar, removendo a película protectora gradualmente de forma a evitar a contaminação do adesivo antes da colagem. Aplicar gentilmente e sem introduzir tensões na membrana. Pressionar firmemente toda a superfície de colagem com um rolo de aço.

Juntas de Sobreposição


3



As juntas de sobreposição deverão ter um mínimo de 100mm. Aderir a Fita Effisus Bond SF superior sobre a Fita Effisus Bond SF inferior. Pressionar firmemente toda a junta de sobreposição com um rolo de aço.

Cantos e Outros Remates

4



Nunca tensionar a Fita Effisus Bond SF na tentativa de que esta se ajuste ao canto. Deixar colar gentilmente, ajustando-se a membrana ao canto sem tensões. Para selagens perimetrais, de cantos e outros remates poderá ser utilizado o Selante Effisus Block EK.