DIN EN 13984

MEMBRANE EFFISUS BREATHER+

DESCRIPTION

Pare-pluie triple couche, hautement perméable à la vapeur, avec membrane TEEE monolithique, destiné aus façades fermées.
Poue la réalisation de lõétanchèité au vent des murs à lõextérieur. Pose sur coffrages, panneaux derivés du bois et tous types dõisolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		noir
Grammage	NF EN 1849-2	100 ± 5 g/m2
Epaisseur	NF EN 1849-2	0.44 ± 0.05mm
Coef. de résistance diffusion vapeur µ	NF EN ISO 12575	110
Valeur sd	NF EN ISO 12572	0.05 ± 0.02m
Comportement au feu	NF EN 13501-1	Euroclasse E
Exposition aux intempéries		3 mois
Colonne dõeau	NF EN 20811	W1 / W1
Étanchéité à lõeau non-vieille / vieille	NF EN 13111	10 000mm
Force de traction max. longit./transv.	NF EN 12311-1	210 ± 20 N/5cm / 140 ± 20 N/5cm
Force de traction max. longit./transv. vieille	NF EN 12311-1	190 ± 20 N/5cm / 120 ± 20 N/5cm
Allongement en traction longit./transv.	NF EN 12311-1	90 ± 10 % / 90 ± 10 %
Allongement en traction longit./transv. viellie	NF EN 12311-1	70 ± 10 % / 70 ± 10 %
Résistance à la déchirure longit./transv.	NF EN 12310-1	110 ± 20 N / 140 ± 20 N
Durabilité après vieillessement artificiel	NF EN 1297 / NF EN 1296	Prouvée
Comportement au pliage à froid	NF EN 1109	-40 ºC
Résistance à la température		de -40ºC à +100ºC
Coefficient thermique		0.17 W/mK
Marquage CE	NF EN 13859-2	existe

Conditionnement

Largeur : 1.5m, 3m.
Longeur: 50m.
Unité dõemballage: rouleaux (75m2; 150m2).

Version
Version 8139 du Juin 2014 V 1.1 ï AP ï 25/06/2014