

## EFFISUS PRIMER 9800

### DESCRIPCIÓN

Effisus Primer 9800 es un primario de base polimérica para uso consecutivo con la membrana autoadhesiva Effisus Alltitegutter y para la imprimación de sustratos porosos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades físicas y características típicas	
Base	Primario de base de caucho sintético y resinas sintéticas, disueltas en disolventes orgánicos inflamables
Color	Negro
Volumen	5 l/un
Peso	4,2kg/un
Viscosidad (20°C)	900 ± 100 Pa.s
Punto de inflamación (Flash point)	< 0°C
Sólidos	36,3%
Densidad (20°C)	840 ± 10 kg/m <sup>3</sup>
Rendimiento de utilización	125-250g/m <sup>2</sup> dependiendo del sustrato
Temperatura de aplicación	> +5°C Effisus recomienda precalentar el adhesivo cuando se aplica a temperaturas entre 5°C y 15°C, para mejorar la eficiencia.

### APLICACIÓN

- Effisus Primer 9800 está listo para su uso y no debe diluirse ni mezclarse con otros productos.
- El material y el sustrato a pegar deben estar secos y limpios.
- Effisus Primer 9800 debe aplicarse en una capa fina y uniforme con una brocha dura o un rodillo. Antes de desenrollar la membrana, comprobar que el primario está totalmente seco.
- El tiempo máximo de apertura es de 3 horas. Effisus Primer 9800 sólo puede utilizarse en condiciones climáticas secas, no debe haber humedad entre la capa de imprimación y la membrana autoadhesiva. Cuando el primario Effisus Primer 9800 haya estado expuesto a precipitaciones, humedad y suciedad, se deberá aplicar una nueva capa.

## OTROS

### Ventajas

Se uniformizan las partículas sueltas y el polvo.  
Aumenta la adhesión y la resistencia al agua del pegado.  
Reduce la temperatura de procesamiento  
Secado rápido de la primera capa del primario.

### Sustratos adecuados

Hormigón, madera, metal o aislante con revestimiento destinado a la adhesión (consultar la ficha técnica de aislamiento).

### Limitaciones

No es adecuado como imprimación para EPS, XPS y láminas de PVC plastificado.

### Limpieza

El equipo y las herramientas pueden limpiarse con el líquido de limpieza Effisus o similar, inmediatamente después de su uso.

### Almacenamiento y validez

Almacenar el material en su embalaje original cerrado en lugares bien ventilados.  
Validez: 12 meses almacenado en su embalaje original cerrado.

### Seguridad

Antes de utilizar este producto, consultar la etiqueta del producto y la Ficha de seguridad (SDS) para conocer las precauciones de salud y seguridad necesarias. El primario Effisus Primer 9800 es altamente inflamable. Mantener alejado del fuego.