

## EFFISUS PRIMER 9800

### DESCRIÇÃO

O primário Effisus Primer 9800 é um produto de base polímera de utilização imediata para a membrana auto-adesiva Effisus Alltitegutter e para preparação de substratos porosos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propriedades físicas e características típicas	
Base	Primário à base de borracha e resinas sintéticas, dissolvidas em solventes orgânicos inflamáveis.
Cor	Preto
Volume	5 l/un
Peso	4,2kg/un
Viscosidade (20°C)	900 ± 100 Pa.s
Ponto de Inflamação (Flash point)	< 0°C
Conteúdo de sólidos	36,3%
Densidade (20°C)	840 ± 10 kg/m <sup>3</sup>
Rendimento para utilização	125-250g/m <sup>2</sup> dependendo do substrato
Temperatura de aplicação	> +5°C A Effisus recomenda o pré-aquecimento do adesivo quando a aplicação é feita a uma temperatura entre 5°C e 15°C, de forma a conseguir-se uma aplicação mais eficiente.

### APLICAÇÃO

- O primário Effisus Primer 9800 é um produto de utilização imediata e não deve se diluir nem misturar com outros produtos.
- O material e o substrato alvo da aplicação devem estar secos e limpos.
- O primário Effisus Primer 9800 deve ser aplicado numa camada fina e uniforme com uma trincha ou um rolo. Antes de desenrolar a membrana, verificar se o primário esta totalmente seco.
- O tempo de abertura máximo é de 3 horas. O primário Effisus Primer 9800 só pode ser utilizado em condições de tempo seco, não deve existir humidade entre a camada de primário e a membrana auto-adesiva. Caso a camada de primário entre em contacto com precipitação, sujidade ou humidade, deve ser aplicada uma nova camada.

## OUTROS

### Vantagens

Uniformizam-se as poeiras e as partículas soltas.  
Aumenta a aderência e a resistência à água da colagem.  
Diminui a temperatura de processamento.  
Secagem rápida da primeira camada de primário.

### Substratos adequados

Betão, madeira, metal ou isolamento com revestimento destinado à colagem (consultar a ficha técnica do isolamento)

### Limitações

Não é adequado para ser utilizado como primário para EPS, XPS e folhas PVC plastificado.

### Limpeza

Os equipamentos e as ferramentas podem ser limpos com o Effisus Cleaner ou similar, imediatamente após o seu uso.

### Armazenamento e validade

Armazenar o material na embalagem original não aberta em ambiente bem ventilados.  
Validade: 12 meses na embalagem original não aberta.

### Segurança

Antes de utilizar este produto consulte a sua Ficha de Segurança para um uso responsável e seguro. O primário Effisus 9800 é altamente inflamável. Manter afastado do fogo.