

SELANTE EFFISUS STOPPER M-1

DESCRIÇÃO

O Selante Effisus Stopper M-1 é um adesivo/selante em poliéter curável com humidade, desenvolvido para aplicação em climas húmidos, secos ou frios. O Selante Effisus Stopper M-1 não contém solventes ou isocianatos. Não irá encolher após a cura, não irá descolorar quando exposto à radiação UV, não pode libertar gases, ou formar bolhas em superfícies húmidas, ao contrário do que acontece frequentemente com selantes à base de uretano. O Selante Effisus Stopper M-1 é capaz de suportar movimentos em excesso de 35% em compressão ou tração. Pode ser utilizado eficientemente em condições de construção difíceis e irá curar em condições com humidade ou sem humidade e a temperaturas tão baixas como 0°C.

DADOS TÉCNICOS

| Propriedades físicas e Características | | |
|--|---|--|
| Material | Poliéter | |
| Cor | Cinzento | |
| Viscosidade | 1.200,000cp +/-400,000cp | Brookfield RVF TF Spindle, 4 RPM, 23°C |
| Densidade | 1,43 g/cm ³ | ASTM D1475 |
| Tempo de formação de pele | 35 min +/- 10 min | 45 +/- 5% R.H. |
| Alongamento à rotura | 525% | ASTM D-412 |
| Dureza Shore A | 45 | ASTM C-661 |
| Resistência à tração | 2,55 N/mm ² | ASTM D-412 |
| Resistência ao cisalhamento | 2,69 N/mm ² | ASTM D-1002 |
| Resistência ao rasgamento | 19,44 N/mm | ASTM D-624 |
| Flexibilidade a baixa temperatura | Aprovado -236°C 0,64cm mandril | ASTM D-816 |
| Encolhimento | Após 14 dias não existe encolhimento mensurável | |
| Temperatura de serviço | -40°C a +93.3°C | |

| Valores típicos de peeling - ASTM C794 | |
|--|-------------------------|
| Vinil | 9,63 N/mm falha coesiva |
| Vidro | 9,63 N/mm falha coesiva |
| Alumínio | 9,63 N/mm falha coesiva |
| Betão (sem primário) | 6,30 N/mm falha coesiva |

Normas de Performance Aplicáveis

ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 35. Uses NT, T1, M, G, A & O
 ASTM E84, Class A
 ASTM D4586
 Federal Specification TT-S-00230-C Type II, Class B
 Corps of Engineers CRD-C-541, Type II, Class B
 Canadian Standards Board CAN 19, 13-M82
 SWR Institute Validated (Sealant Waterproofing and Restoration)

Cumprimento de Regulamentação

Cumpra a OTC Rule for Sealant and Caulks.
 Verifica os requisitos do BAAQMD, CARB e SCAQMD.
 Este produto não contém produtos químicos cancerígenos enumerados na Proposta 65 da Califórnia.
 Cumpra os requisitos USDA para o não-contacto com alimentos.

Normas ambientais

LEED 2009 for New Construction and Major Renovations: Low Emitting Materials.
 NAHB Model Green Home Buildings Guidelines: 5 Global Impact Points.
 VOCs a 115°C: inferior a 24g/l, ASTM D2369, EPA Method 24.

| Substratos compatíveis* | |
|------------------------------|---|
| Alumínio e metal galvanizado | Bloco e tijolo |
| Betão e pedra natural | Madeira |
| Plásticos de Engenharia | EIFS (Sistema de Acabamento de Isolamento Exterior) |
| Vinil | Espuma EPS (Poliestereno expandido) |
| Vidro | Fibra de vidro FRP (Polímero reforçado com fibra) |
| EPDM | Telhas de asfalto |
| Betume modificado | Aço inoxidável |
| PVC (peel-out-test) | TPO (Use com o primário Effisus Coat SP) |

* Teste e avalie para assegurar adesão adequada.

Vantagens

Sem solventes, 100% sólidos, não irá encolher.
 Não escorre, pode ser aplicado na vertical ou em tetos.
 Formação de pele em 20 minutos.
 Não liberta gases em superfícies húmidas.
 Cor muito estável, não irá descolorar devido à ação da radiação UV.
 Possível pintar após 24 horas (ver limitações).
 Embalagem para aplicações com pistola, não são necessárias ferramentas específicas ou misturas.
 Pode ser aplicado a temperaturas de até 0°C.

| Utilizações base |
|----------------------------------|
| Juntas de Dilatação |
| Betão Pré-fabricado |
| Bloco e Alvenaria |
| Caixilharias de Portas e Janelas |
| Ramais |
| Parapeitos |
| Juntas Soldadas |
| Transporte |
| Selagem aos Agentes Atmosféricos |

Limitações

As aplicações horizontais necessitarão de ferramentas.

Em áreas onde é prevista a exposição prolongada a químicos contactar os Serviços Técnicos para recomendações.

Permitir que a madeira tratada envelheça por 6 meses antes da aplicação de acordo com as directrizes APA.

Não utilizar em áreas sujeitas a imersão contínua.

Não armazenar em ambientes com temperaturas elevadas.

Permitir a cura do asfalto durante um mínimo de seis meses antes da aplicação do Effisus Stopper M-1 Sealant.

Remover todos os coatings e selantes antes da aplicação.

Por favor contactar o serviço de apoio ao cliente para directrizes de aplicação com temperaturas inferiores a 0°C.

Testar e avaliar todas as pinturas antes da aplicação. As tintas à base de poliuretano e óleo podem secar lentamente.

Não se liga a metais revestidos com Kynar 500 PVDF.

DIRETRIZES DE APLICAÇÃO

Instruções de Aplicação

Remover toda a sujidade, tinta solta, gelo ou outros contaminantes das superfícies de trabalho com Effisus Cleaner. NÃO USAR solventes à base de petróleo tais como aguarrás ou xileno. Manter o Selante Effisus Stopper M-1 à temperatura ambiente antes da aplicação de forma a permitir uma fácil aplicação e nivelamento. Testar e avaliar de forma a garantir uma aderência adequada. Aplicar cuidadosamente o selante com uma pistola de forma a conseguir-se um cordão liso e contínuo. Caso seja necessário trabalhar o selante fazê-lo nos 15 minutos seguintes à aplicação.

Metal

Preparar todas as superfícies metálicas de forma a assegurar uma máxima aderência. Remover todos os vestígios de ferrugem, material a escamar ou outros resíduos com uma escova de arame até se obter uma superfície metálica brilhante. Remover filmes, coatings soltos ou inapropriados e óleos com o Effisus Cleaner.*

**A Effisus recomenda que antes de se iniciar um projecto sejam realizados testes de aderência em todos os substratos com coatings. Por favor contactar os nossos Serviços Técnicos para instruções e recomendações de aplicação específicas.*

Betão

Antes da aplicação remover qualquer contaminação residual através de abrasão mecânica, jacto de areia ou lavagem. Em betão recente remover todos os agentes de descofragem, betão solto ou friável. Antes da aplicação do Selante Effisus Stopper M-1 secar toda a água visível e acumulada. Instalar um cordão de enchimento apropriado a fim de evitar uma aderência a três pontos.

Madeira

A madeira deverá estar limpa, sem áreas deterioradas e seca antes da aplicação do selante. Permitir que a madeira tratada envelheça por seis meses antes da aplicação. Remover todas as tintas e coatings (ou realizar testes para confirmar a compatibilidade) de forma a garantir uma aderência adequada. Não utilizar em madeira retardante ao fogo.

Aplicação de primário

Na maioria das situações a utilização do Selante Effisus Stopper M-1 não requer a aplicação de um primário. No entanto, certas aplicações ou substratos podem requerer um primário para que se consiga garantir uma selagem impermeável e uma colagem duradoura. A determinação da necessidade de aplicação de um primário é da responsabilidade do aplicador. Em qualquer aplicação em que se preveja imersão prolongada a Effisus recomenda que seja utilizado o primário.

Preparação da junta

As superfícies da junta deverão estar limpas, secas e livres de todo o tipo de contaminação, incluindo: sujidade, óleos, gorduras, alcatrão, cera, ferrugem ou qualquer outra substância que possa inibir o desempenho do selante.

Design da junta

As juntas devem ser desenhadas de forma a que a profundidade da junta seja metade da sua largura (profundidade: largura - 1:2). Controlar a profundidade de selante utilizando um material de enchimento específico para o efeito em polietileno que deverá ser 25% mais largo que a abertura da junta a temperatura standard. Para prevenir uma aderência em três pontos utilizar um material de enchimento da junta ou colar uma fita para quebrar a ligação de forma a assegurar o movimento adequado da junta e uma selagem impermeável a longo prazo. No caso da configuração da junta não permitir a utilização de um material de enchimento, a Effisus recomenda a utilização de um elemento de colagem que quebre a ligação.

Nota.- Use primário em juntas com elevado movimento ou substratos que exijam maiores propriedades de aderência.

| Largura da Junta (mm) | Profundidade da Junta (mm) |
|-----------------------|----------------------------|
| 6-13 | 6 |
| 13-19 | 6-10 |
| 19-25 | 10-13 |
| 25-50 | 13 |

Limpeza

Selante ainda não seco pode ser removido com o Effisus Cleaner. O selante curado pode ser removido por abrasão.

OUTROS

Embalagem

300ml cartuchos

Armazenamento

Armazenar em local seco e fresco, nas embalagens originais sem abrir. Proteger as embalagens não abertas da água, do calor e da radiação solar directa. Temperaturas elevadas irão reduzir a validade do produto. O Selante Effisus Stopper M-1 não gela.

Prazo de validade

Um ano a partir da data de produção quando armazenado em ambientes normais. Temperaturas elevadas e humidades elevadas poderão reduzir significativamente a validade do produto.

Atenção

Evitar contacto prolongado com a pele. O adesivo não curado é irritante para os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Contactar um médico. Para informação de primeiros socorros, por favor verificar a Ficha de Segurança do material disponibilizada por Effisus.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Versão

V 1.2 – MD – 09/05/2022