EFFISUS PRE-FAB TRUESEAL

DESCRIÇÃO

Effisus Pre-Fab TrueSeal é uma solução de selagem à medida desenvolvida especificamente para detalhes 3D de cada projeto ou qualquer tipo perfuração de fachada, como por exemplo cantos, molduras ou ½ molduras de caixilhos, mangas, etc.

Peças pré-fabricadas de base elastoméricas em Etileno-Propileno-Dieno-Monómero (EPDM), homogéneas e curadas, para aplicação em fachadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica Técnica	Método	Unidade	Valor	Expressão de Resultados
Espessura	EN 1849-2	mm	0.75 / 1.00 / 1.30 / 1.50	
Massa por unidade de área		g/m²	950 / 1250 / 1625 / 1870 ± 25%	MDV
Reação ao fogo	EN 13501-1		Classe E	
Estanquidade à água	EN 1928 B		W1	
Propriedades de transmissão de vapor de água μ	EN 1931	-	≥ 60.000 ± 20.000	MDV
Resistência UV	EN 13859-2		Aprovado	
	2.500 h. ca. 4500 MJ		Aprovado	
Permeabilidade ao ar	EN 12114	m³/(m²xhx50 Pa)	≤ 0,1	MLV
Resistência à tração	EN 12311-1	N/50mm	≥ 260 / ≥ 350 / ≥ 450 / ≥ 500	MDV
Alongamento	EN 12311-1	%	≥ 400 / ≥ 450 / ≥ 450 / ≥ 500	
Resistência ao rasgo	EN 12310-1	N	D: ≥ 120 / ≥ 150 / ≥ 200 / ≥ 270 L: ≥ 80 / ≥ 90 / ≥ 90 / ≥ 130	MDV
Estabilidade dimensional	EN 1107-2	%	≤ 0,5	MLV
Flexibilidade a baixas temperaturas	EN 1109	ºC	≤ -30	MLV
Envelhecimento por stress combinado por exposição a UV e temperatura elevada – De acordo com o apêndix C	Resistência à tração	N/50mm	306/ 414/ 567/ 657	MDV
	Alongamento	%	400 ± 15%	MDV
	Estanquidade à água		W1 – Aprovado	

Versão
V 1.1 – JM – 18/02/2022