

Effisus EverydaySeal XTRA 0.6mm

Effisus **EverydaySeal XTRA 0.6mm** é uma fita de borracha butílica durável e resistente à água com uma capacidade de aderência elevada e resistência ao envelhecimento muito alta. É utilizado, entre outros, para selar juntas, tubagens e condutas em aplicações HVAC.



Effisus EverydaySeal XTRA 0.6mm

Características técnicas

Características	Resultado
Espessura total (DIN EN 1942) ¹⁾	0.6 mm
Resistência à tração (DIN EN 14410) ¹⁾	100 N / 25mm
Limite de alongamento (DIN EN 14410) ¹⁾	≥40%
Resistência ao destacamento (IPM 5009) ²⁾	≥15 N / 25mm
Intervalo de temperaturas ³⁾	-30°C a +80°C
Diâmetro	76.5mm

1) De acordo com o DIN

2) A 100mm/min,
90°destacamento

3) Ao aumentar a temperatura,
a massa adesiva pode ficar
mais macia e pegajosa

Outros

Descrição do Produto

Carrier

PET/Alumínio/PET compósito; Espessura aproximada.0.04mm;
Resistência ao rasgamento;
Resistente aos raios UV.

Adesivo

Adesivo de borracha butílica;
Aderência muito alta.

Revestimento

Filme siliconizado.

Características especiais

Classe E na reação ao fogo, de acordo com o DIN EN 13501-1;
Classe B2 relativamente aos materiais de construção, de acordo com o DIN 4102, parte 1, secção 7;
Flexível;
Resistente à água;
Resistência alta ao envelhecimento.

Cores

Exterior: alumínio, brilhante;
Adesivo de Borracha Butílica: cinzento.

Outros

Aplicações

Mascaramento de isolamentos revestidos com película dealumínio;
Selagem permanente de tubagens e condutas em aplicações de HVAC;
Selagem fiável de metais, madeira e plásticos, bem como alvenaria e superfícies limpas de betão.

Notas para Aplicação

Aplicar a temperaturas de +5 °C to +40°C;
As superfícies devem estar secas e livres de agentes desmoldantes, graxa, óleo, terra e poeira;
Pré-condicionamento recomendado de superfícies porosas ou arenosas;
Deve ser colada o mais livre de tensão possível e pressionado adequadamente nas superfícies;
A adesão pode ser melhorada ao aplicar uma maior pressão;
A colagem não deve ser realizada sob carga mecânica;
Devido à eventual migração do plastificante, a adequação do produto para plásticos e borracha deve ser testada;
Não é resistente a óleos, vários solventes orgânicos, por exemplo, aguarrás;
Armazenamento em local seco com temperaturas entre +5 °C to +25 °C, protegido da radiação UV.

Unidade da Embalagem

Comprimento do rolo

10m

Espessura do rolo(mm)

50, 75, 100, 500

Rolos por caixa

24, 16, 12, 4